FICHA TÉCNICA DURAPEGA PORCELÁNICO

DESCRIPCIÓN

Durapega Porcelanato es un mortero seco base cemento gris y blanco, modificado con aditivos celulósicos y tipo látex, con excelentes propiedades de trabajo y una inigualable adhesión en la instalación de tabletas de porcelanato en pisos interiores y exteriores, así como en paredes interiores.

BENEFICIOS

Gran adhesión en interiores y exteriores en la instalación de porcelanatos de cualquier origen.
Cero deslizamiento
Excelente consistencia de trabajo.
Tiempo abierto elevado.
Mayor rendimiento dada su granulometría especial

SUSTRATOS SUGERIDOS

Pañete base cemento
Concreto
Bloque
Mampostería en general

SUMINISTRO

Bolsas de 25 kilos. Paletización de 40 bolsas para alcanzar los 1.000 kilogramos.

ALMACENAMIENTO

En bolsa plástica, se garantiza que el producto mantiene sus condiciones y características durante 6 meses a partir de la fecha de fabricación, siempre que se conserve en lugar cubierto y seco.

PREPARACIÓN

Agregue siempre el mortero al agua y no al revés. Utilice 6.4 Litros de agua por bulto de 25 Kilos. Mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea. Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar. Extienda solamente el área que puede instalar en 15 minutos como máximo. Utilice siempre llana dentada apropiada al formato de tableta que esté instalando.
Agregue mortero con la parte lisa de la llana en la parte posterior de las tabletas y luego de instaladas, golpee con un martillo de goma

MODO DE EMPLEO

Antes de comenzar con la aplicación, se debe comprobar que el producto a utilizar es el adecuado para el tipo de sustrato y la clase de trabajo que se va a realizar.
Antes de realizar la aplicación, comprobar que el sustrato está libre de polvo, grasas, pintura, etc.,
Antes de realizar la aplicación, comprobar que el sustrato está libre de polvo, grasas, pintura, etc., si éste es muy absorbente o está reseco, humedecer previamente.
La temperatura ambiente durante la instalación debe estar entre 5˚C y 35˚C.
Permita que la mezcla repose por 5 minutos y mezcle nuevamente.
Frise la tableta por su cara posterior con la parte lisa de la llana dentada.
Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.
Emboquille tras 24 horas.
Mezclar siempre el producto con la cantidad de agua indicada en esta ficha técnica. El exceso en la cantidad de agua, reduce la resistencia desarrollada por el producto.

DATOS TECNICOS

Noma técnica Colombiana No. 4381

Densidad en polvo – gr/cm³	1.5±0.1
Factor de agua	26.0%
Tiempo abierto (minutos)	28.0
Tiempo corrección (minutos)	38.0
Resistencia a la tensión (Mpa)	0.81

FORMATO	LLANA DENTADA	CONSUMO APROX.
11 x 11 cm	4 x 4 mm	2.0 kgm/mt²
20 x 20 cm	6 x 6 mm / 6 x 10 mm	3.0 kgm/mt²
30 x 30 cm	10 x 10 mm	4.0 kgm/mt²
40 x 40 cm	12 x 12 mm	5.0 kgm/mt²

SERVICIO TÉCNICO ATENCIÓN AL CLIENTE

Decorceramica aconseja el tipo de producto adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica de cada referencia. En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de este producto, consultar previamente con nuestro departamento técnico.
Si usted requiere de un producto específico, nuestro departamento técnico le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades.